УДК 621.791.725; 621.74.046; 620.22; 621.763

О.О. Рейнталь, наук. співр., e-mail: reintal@i.ua**В.П. Лихошва**, д-р техн. наук, проф., зав. відділу, e-mail: plazer_v@i.ua**А.М. Тимошенко**, наук. співр., e-mail: Marschal@i.ua, <https://orcid.org/0000-0003-4038-1744>**Л.М. Клименко**, пров. інженер, e-mail: lmklymenko@i.ua

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

Литі композиційні матеріали на основі мідних сплавів

Спосіб отримання композиційного матеріалу визначає ступінь міцності дифузійного з'єднання частинка-матриця, характер розподілу часток в розплаві, рівень механічних характеристик і властивостей кінцевого виробу. В роботі запропоновано ливарний спосіб одержання композиційного дисперснозміцненого матеріалу на основі міді та її сплавів і дисперсних частинок з хромистої сталі при використанні лазерного випромінювання для їх нагрівання в газопорошковому потоці. Розглянуто способи подачі порошку: на поверхню розплаву або через заглиблену фурму. Встановлено, що при подачі порошку на поверхню розплаву без додаткового перемішування формується зовсім неглибока область суспензії поблизу поверхні, не забезпечується рівномірний розподіл включень по всьому об'єму злитка. Подача заглибленим газопорошковим потоком дозволяє отримати злиток композиційного матеріалу з рівномірним розподілом дисперснозміцнюючої фази. Досліджено мікроструктуру композиту, розподіл введених сталевих частинок в об'ємі злитка. Статистичний аналіз геометричних параметрів дисперсної складової показав характер зміни їх форми та розмірів в об'ємі злитка. Визначено, що за рахунок сумісної дії лазерного випромінювання та електромагнітного поля індукційної печі протікає процес глобуляризації сталевих частинок у розплаві міді або бронзи, що спостерігається за допомогою мікроструктурних досліджень композиційного злитка. При порівнянні механічних властивостей встановлено, що значення твердості отриманого композиту перевищує твердість литої сталі марки 09X18 у 1,2 рази та у 2,6 рази перевищує значення твердості литої бронзи ОЦС 3-8-6.

Триботехнічні характеристики сталі, бронзи та композиційного матеріалу відрізняються, особливо зі зростанням навантаження. Визначено, що зразки із литої бронзи працездатні при навантаженнях не більш 5,1 МПа. Литу сталь 09X18 можливо використовувати в якості зносостійкого матеріалу при навантаженнях не більше, ніж 10,7 МПа. Композиційний матеріал при різних навантаженнях довів свою значну перевагу та показав, що здатний працювати в умовах навантаження 15,3 МПа.

Ключові слова: литий композиційний матеріал, дисперсійнозміцнений матеріал, мідні сплави, порошкові матеріали, лазерна обробка.

Виробництво композиційних матеріалів значно розширює номенклатуру та області застосування матеріалів з новими покращеними експлуатаційними властивостями [1, 2].

Мідь та мідні сплави, які характеризуються підвищеними значеннями тепло- та електропровідності, пластичності, корозійної стійкості та високою зносостійкістю, широко використовуються у різних галузях промисловості.

Другими найбільш широко поширеними матеріалами з високою зносостійкістю та корозійностійкістю, які використовуються у виробництві деталей, що працюють в умовах тертя, є сталі та чавуни з високим вмістом хрому. Введення сталевих порошоків у мідні сплави та одержання на їх основі композиційних матеріалів можуть забезпечити високі експлуатаційні властивості [3, 4], зокрема твердості та зносостійкості.

Отримання литих композиційних дисперсійнозміцнених матеріалів потребує створення умов взаємодії матричного та дисперсійного матеріалу, а також рівномірного розподілу дисперсної фази у всьому об'ємі

розплаву [5]. Досягнення цього залежить від декількох факторів, таких як попередня підготовка (нагрів частинок порошку), подача та перемішування порошку в розплаві.

Метою даної роботи є отримання зносостійких композиційних матеріалів у ливарному процесі індукційної плавки матричного сплаву з міді або бронзи з подачею дисперсних сталевих частинок на поверхню та вглиб розплаву з додатковою лазерною їх обробкою у газопорошковому потоці.

В основу методики проведення досліджень покладено: вибір складових для композиційного матеріалу по показникам зносостійкості, щоб усі складові мали високі показники в умовах сухого тертя, а також їх порівняння з показниками зносостійкості одержаного композиційного матеріалу.

В роботі проведено дослідження по введенню сталевих частинок зі сталі марки 09X18 (19 % Cr; 1,1 % C) у мідь та бронзу ОЦС 3-8-6.

При застосуванні порошоків з матеріалу, щільність якого більша за щільність металевої матриці, можливе формування суспензійного розплаву як у припо-

Рис. 1. Схема проведення експериментів з отримання суспензійних матеріалів із заглибленням фурми в розплав

верхньому шарі, так і в деякому невеликому об'ємі шляхом подачі порошку на поверхню розплаву без його додаткового змішування.

Відповідно до математичних розрахунків [6], при додаванні металевих частинок 09X18 фракції 200–315 мкм на поверхню розплаву міді або її сплавів з початковою швидкістю 15 м/с вони заглиблюються тільки у поверхневий шар на глибину до 3 мм та швидко спливають до поверхні. Отже такий метод не дозволяє отримати композиційний матеріал у всьому об'ємі розплаву.

В даній роботі запропоновано інший метод змішування порошку у розплав. Дисперсійний матеріал подавався у газопорошковому потоці через занурену у розплав фурму під дією лазерного променя, що забезпечувало нагрівання частинок порошку. Експерименти проводилися за схемою, яку представлено на рис. 1. Матричний матеріал розплавлявся в індукційній печі, що додатково забезпечувало перемішування розплаву. Потік газу з порошком в фурмі (рис. 1) складався з бокового газопорошкового потоку з постійною втратою газу $40 \text{ см}^3/\text{с}$ та центрального газолазерного (співвісне лазерному випромінюванню) потоку, в якому втрата газу варіювалася в межах $0\text{--}190 \text{ см}^3/\text{с}$, що зрештою могло забезпечити загальну витрату газу $230 \text{ см}^3/\text{с}$. Тому розгін частинок порошку на виході з

Рис. 2. Мікροструктура литої міді зі сталевими включеннями 09X18: а – зерна міді (світлі), евтектика $\text{Cu} + \text{Cu}_2\text{O}$, по межах зерен міді розташовуються включення Cu_2S (темні); б – після травлення 25%-ним розчином $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$; (x 100)

фурми досягав швидкості 15 м/с [7]. Значення густини потужності лазерного випромінювання обиралось таким чином, щоб забезпечувалось нагрівання частинок порошку до температур, близьких до їх температури плавлення. Величина заглиблення фурми у розплав обиралась відповідно до розрахунків та рекомендацій [8] та становила 20 мм.

Після введення металевих частинок у розплав міді шляхом заглиблення газолазерної фурми у розплав спостерігається рівномірний розподіл введених сталевих частинок по всьому об'єму злитка міді. Проте на відстані 2–3 мм від бічних поверхонь злитка включень не виявлено. Це може свідчити про відсутність руху розплаву біля стінок тиглю. Від верхньої до донної частини злитка відбувається зміна форми та розмірів включень. Поблизу поверхні злитка частинки мають форму прямокутника або багатокутника. У середній частині та ближче до донної частини включення набувають більш округлої або овальної форми. Це може бути свідченням їх взаємодії з розплавом матриці.

Мікροструктура литої міді зі сталевими включеннями 09X18 складається з твердого розчину міді (світлі зерна), між якими розташовуються зерна колоній евтектики, яка складається з міді (світла основа) і закису міді (темні точки) $\text{Cu} + \text{Cu}_2\text{O}$. По границям зерен міді розташовуються включення сульфідів міді Cu_2S (темні ланцюжки) (рис. 2).

Рис. 3. Розподіл сталевих включень 09X18, введених в розплав бронзи ОЦС 3-8-6 через заглиблену фурму: а – верхня частина злитка; б – донна частина злитка; (x 100)

Рис. 4. Геометричні параметри сталевих включень 09X18, введених у розплав бронзи ОЦС 3-8-6 через заглиблену фурму: ■ – верхня частина злитка, ■ – донна частина злитка

Найбільш рівномірний розподіл сталевих включень у металевій матриці отримано при введенні дисперсних частинок 09X18 розмірами 50–150 мкм у газопорошковому потоці в умовах лазерного опромінювання через заглиблену фурму в розплав бронзи ОЦС 3-8-6 (рис. 3). У всьому об'ємі злитка спостерігається рівномірний розподіл включень.

Проведено статистичний аналіз зміни геометричних параметрів дисперсної складової від верхньої до донної області злитка (рис. 4). У верхній частині злитка спостерігаються частинки з більшою довжиною та шириною. Ближче до середини злитка збільшується кількість частинок з меншою довжиною та шириною, площа включень зменшується. Отримані дані подрібнення дисперсної складової свідчать про те, що при глибинній газолазерній обробці відбувається інтенсифікація масопереносних процесів у розплаві. Також відмічено збільшення кількості включень, форм-фактор (відношення лінійних розмірів: ширини і довжини включення або структурної складової) яких прямує до значення одиниці. Тобто спостерігається глобуляризація частинок у донній області злитка за рахунок їх підплавлення внаслідок сумарного теплового впливу індукційного нагріву та дії лазерного випромінювання на них.

Проведено порівняльні дослідження механічних та триботехнічних властивостей одержаних композиційних матеріалів з матеріалами, які є його складови-

ми (табл. 1, 2). Ці матеріали (сталь 09X18 та бронза ОЦС 3-8-6) як мономатеріали використовуються в якості виробів (втулки, вкладиші та ін.), які працюють в умовах абразивного зносу.

Звісно, що значення твердості матеріалу є непрямыми показниками його зносостійкості. Тому проведено заміри твердості досліджуваних матеріалів: литої бронзи ОЦС 3-8-6, литої сталі 09X18 та композиту на їх основі (табл. 1). Встановлено, що значення твердості отриманого композиту перевищує твердість литої сталі марки 09X18 у 1,2 рази та у 2,6 рази перевищує значення твердості литої бронзи ОЦС 3-8-6.

Випробування зразків на зношування в режимі сухого тертя проведено зі швидкістю 20 мм/с під навантаженнями: 5,1; 10,7; 15,3 МПа (табл. 2). Матеріал зразка контртіла – сталь У8.

Разом з композиційним литим матеріалом на основі бронзи ОЦС 3-8-6 з домішками частинок зі сталі 09X18 для порівняння також випробували зразки з чистих без домішок литої бронзи ОЦС 3-8-6 і литої сталі 09X18 (табл. 2).

Оцінка динаміки зносу зразків у часі показала, що інтервали часу приробітки до подальшої стабілізації величин зносу для різних матеріалів, від яких починали відлік часу зношування, значно відрізняються.

Для сталевих зразків період обкатування і високі значення зносу характерні для всіх умов навантаження. Період обкатування зразка із бронзи та компо-

Таблиця 1

Значення твердості литих матеріалів та композита на їх основі

Твердість, НV		
Сталь (18 % Cr)	Бронза ОЦС 3-8-6	Композит бронза-сталь
230	107	280

Значення зносостійкості вихідних матеріалів та композита на їх основі

Зносостійкість матеріалу зі сталі 09Х18, бронзи 3-8-6 та композита бронза-сталь Втрата маси при сухому терті після восьмигодинного зносу, г				
Навантаження	Об'єкт зношування	Досліджуваний матеріал		
		Лита сталь 09Х18	Лита бронза 3-8-6	Композит бронза-сталь
Р = 5,1 МПа	Контртіло	0,035	0,017	0,025
	Дослідж. матеріал	0,05	0,16	0,05
	Пара тертя	0,085	0,177	0,075
Р = 10,7 МПа	Контртіло	0,05	–	0,01
	Дослідж. матеріал	0,075	–	0,015
	Пара тертя	0,125	–	0,025
Р = 15,3 МПа	Контртіло	–	–	0,013
	Дослідж. матеріал	–	–	0,02
	Пара тертя	–	–	0,033

зиту коротший. Однак, менший час притирання для цих зразків в порівнянні зі стальним супроводжується більшою втратою маси під час приробітки до подальшої стабілізації. Зі зростанням навантаження втрата маси матеріалу зростає. Для композиційного зразка характерно те, що втрата маси в початковий період часу вища і відбувається за рахунок м'якої матриці. З часом вона зменшується, що обумовлено перерозподілом навантаження на включення.

Наявність у литому композиційному матеріалі м'якої бронзової матриці з глобулярними сталевими включеннями дозволяє уникнути процесів різання і знижує можливість викришування, особливо при збільшенні навантаження, коли зазор між контактними поверхнями зменшується. По-перше, глобулярна форма сталевих включень знижує ймовірність виривання їх з матриці, оскільки відрив можливий за умови виступу включення більш, ніж на половину його діаметра. По-друге, можливе вдавлення твердих сталевих включень вглиб матриці і перерозподіл навантаження на всю поверхню тертя композиту. По-третє, глобулярні включення зменшують інтегральну поверхню контакту з контртілом, а м'яка матриця, виконуючи роль твердого змащення і знижуючи коефіцієнт тертя, покращує прослизання.

Знос під навантаженням 5,1 МПа, як для кожного з матеріалів, так і для пари тертя в цілому, корелюють з показниками твердості. Максимуму значень твердості відповідає мінімальний знос. Збільшення навантаження вище 5,1 МПа при зношуванні зразків зі сталі і композита, а також пари тертя (табл. 2), призводить до збільшення різниці між показниками, відхилення кореляції залежностей зносу і твердості.

Випробування на зношування зразків з литої бронзи ОЦС 3-8-6 показали, що даний матеріал може працювати тільки при навантаженнях 5,1 МПа та мен-

ше, тоді як при навантаженнях понад 5,1 МПа знос носить катастрофічний характер, зразки втрачають свою геометричну форму.

Аналогічне відбувається при випробуванні на зношення зразків литої сталі 09Х18 з тією різницею, що даний литий матеріал можливо використовувати в якості зносостійкого при навантаженнях не більше, ніж 10,7 МПа.

Дослідження зносу композиційних зразків показали, що їх зносостійкість при навантаженні 5,1 МПа така ж, як і у зразків литої сталі 09Х18, але вища, ніж литої бронзи. Однак, втрати сумарної маси пари тертя композит-контртіло менші, ніж у пари сталь-контртіло за рахунок втрати маси контртіла (табл. 2).

Зі збільшенням навантаження до 10,7 МПа втрати маси зразків композиту, контртіла та сумарної маси пари тертя зменшуються, що забезпечується мастильним впливом бронзи, яка покриває контртіло, та частковим перерозподілом навантаження на сталеві включення. При навантаженні 15,3 МПа переваги композиту зберігаються, втрати маси зразків композиту, контртіла та сумарної маси пари тертя в порівнянні з навантаженням 10,7 МПа зростають незначно. Що свідчить про високу зносостійкість композиційного матеріалу.

Висновки

Введення металевих частинок зі сталі 09Х18 в мідь і сплави на основі міді (бронза ОЦС 3-8-6) в газопорошковому потоці з додатковою лазерною їх обробкою через заглиблену фурму дозволяє отримати композиційний матеріал з рівномірно розподіленими сталевими включеннями.

Твердість отриманого композиту перевищує значення твердості як литої бронзи ОЦС 3-8-6, яка

використовується в якості матричного розплаву, так і литої сталі 09Х18, з якої виготовлені введені частинки.

Виходячи з отриманих результатів видно, що литий композиційний матеріал, який одержано на основі литої бронзи ОЦС 3-8-6 та литої сталі 09Х18, має вищі показники зносостійкості порівняно з матеріалами, які є його складовими. Особливо виразно це проявляється зі зростанням напруження при експлуатації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Композиционные материалы. Кн. в 8 т. / Под ред. Л. Браутмана и Р. Крока. Т. 3. Применение композиционных материалов в технике. М.: Машиностроение, 1978. 511 с.
2. Композиционные материалы. Справочник / Под общ. ред. В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. М.: Машиностроение, 1990. 510 с.
3. Аношин В.А., Илюшенко В.М., Минакова Р.В. Жаропрочные материалы на основе меди. Способы получения. Свойства. Применение. *Сб. науч. тр. ИПМ НАН Украины*, 2010. С. 212–218.
4. Рожкова Т.В., Паульс В.Ю. Получение композиционных материалов на основе меди. *Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ*. 2019. № 2 (17) апрель – июнь.
URL: <http://e-journal.omgau.ru/images/issues/2019/2/00724.pdf>
5. Shi C-J., Zhang Z., Chen X-G. Characterization of Al-B₄C composite microstructures and their effect on fluidity. *Canadian Metallurgical Quarterly*. 2012. Vol. 51. Iss. 4. P. 462–470. DOI: <https://doi.org/10.1179/1879139512Y.0000000027>
6. Лихошва В.П., Рейнталь Е.А., Бондарь Л.А., Тимошенко А.Н. Моделирование динамики движения частицы на границе газ-жидкость и в жидких средах. *Процессы литья*. 2012. № 6. С. 65–71.
7. Лихошва В.П., Рейнталь Е.А., Бондарь Л.А., Тимошенко А.Н., Угрин Л.Е. Воздействие газовых потоков, подаваемых с помощью фурмы, на жидкие среды. *Процессы литья*. 2010. № 6. С. 64–71.
8. Лихошва В.П., Рейнталь Е.А., Бондарь Л.А. Воздействие заглибленого потока на металлические расплавы. *Заготовительные производства в машиностроении*. 2014. № 7. С. 3–6.

Надійшла 04.08.2020

REFERENCES

1. Brautman, L., Krok, R. (Eds.). (1978). Composite materials. The use of composite materials in technology. Vols. 1–8. Moscow: Mashinostroenie, vol. 3, 511 p. [in Russian].
2. Vasil'ev, V.V., Tarnopol'skiy, Yu.M. (Eds.) (1990). Composite materials: Directory. Moscow: Mashinostroenie, 510 p. [in Russian].
3. Anoshin, V.A., Iljushenko, V.M., Minakova R.V. (2010). Heat-resistant materials based on copper. Methods of obtaining. Properties. Application. *Sbornik nauchnyh trudov IPM NAN Ukrainy. Collection of scientific works of IPM NAS of Ukraine*, pp. 212–218 [in Russian].
4. Rozhkova, T.V., Paul's, V.Yu. (2019). Obtaining composite materials based on copper. *Elektronnyj nauchno-metodicheskij zhurnal Omskogo GAU. Electronic scientific and methodological journal of Omsk State Agrarian University*, no. 2 (17).
URL: <http://e-journal.omgau.ru/images/issues/2019/2/00724.pdf> [in Russian].
5. Shi, C-J., Zhang, Z., Chen, X-G. (2012). Characterization of Al-B₄C composite microstructures and their effect on fluidity. *Canadian Metallurgical Quarterly*, vol. 51, iss. 4, pp. 462–470, doi: <https://doi.org/10.1179/1879139512Y.0000000027>
6. Lihoshva, V.P., Rejntal', E.A., Bondar', L.A., Timoshenko, A.N. (2012). Modeling the dynamics of particle motion at the gas-liquid interface and in liquid media. *Casting processes*, no. 6, pp. 65–71 [in Russian].
7. Lihoshva, V.P., Rejntal', E.A., Bondar', L.A., Timoshenko, A.N., Ugrin, L.E. (2010). The impact of gas streams supplied by a lance on liquid media. *Casting processes*, no. 6, pp. 64–71 [in Russian].
8. Lihoshva, V.P., Rejntal', E.A., Bondar', L.A. (2014). Impact of buried flow on metal melts. *Zagotovitel'nye proizvodstva v mashinostroenii. Blank production in mechanical engineering*, no. 7, pp. 3–6 [in Russian].

Received 04.08.2020

Summary

O.O. Reintal, Research Scientist, e-mail: reintal@i.ua

V.P. Likhoshva, Dr. Sci. (Engin.), Professor, Head of Department,
e-mail: plazer_v@i.ua

A.M. Tymoshenko, Research Scientist, e-mail: Marschal@i.ua,
<https://orcid.org/0000-0003-4038-1744>

L.M. Klymenko, Leading Engineer, e-mail: lmklymenko@i.ua

*Physico-technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine
(Kyiv, Ukraine)*

Cast composite materials based on copper alloys

Method of composite material obtaining determines degree of diffusion of the particle-matrix connection strength, nature of particles distribution in the melt, level of mechanical characteristics and properties of the final product. The paper proposes a casting method for obtaining a composite dispersion-reinforced material based on copper and its alloys and dispersed particles of chromium steel using laser radiation to heat them in a gas-powder stream. Methods of powder supply are considered: on the melt surface or through a recessed lance. It is found that when the powder is applied to the melt surface without additional mixing, a very shallow area of suspension is formed near the surface, there is no uniform distribution of inclusions throughout the volume of the ingot. Supply of deep gas powder stream allows to obtain a composite ingot with a uniform distribution of the dispersing phase. Composite microstructure and distribution of introduced steel particles in the volume of ingot were studied. Statistical analysis of dispersed component geometric parameters showed changes nature in their shape and size in the volume of ingot. It is determined that due to combined action of laser radiation and electromagnetic field of induction furnace, the process of globularization of steel particles in copper or bronze melt takes place, which is observed by means of microstructural studies of composite ingot. When comparing the mechanical properties, it was found that the hardness of obtained composite exceeds the hardness of cast steel 09X18 by 1.2 times and 2.6 times the hardness of cast bronze OCS 3-8-6.

Tribotechnical characteristics of steel, bronze and composite material differ, especially with increasing load. It is determined that the samples of cast bronze are operational at loads not exceeding 5.1 MPa. Cast steel 09X18 can be used as a wear-resistant material at loads not exceeding 10.7 MPa. The composite material at different loads proved its significant advantage and showed that it is able to work under load conditions of 15.3 MPa.

Keywords

Cast composite material, dispersion-strengthened material, copper alloys, powder materials, laser processing.