І.А. Небожак¹, пров. інженер, e-mail: nebozhak@ukr.net**Я.І. Небожак²**, комерційний директор, e-mail: ahropromdetal@gmail.com**В.В. Пересенчук³**, генеральний директор, e-mail: jperesenchuk13@gmail.com**О.Й. Шинський¹**, д-р техн. наук, проф., зав. відділу, e-mail: aluprt@ukr.net¹Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)²Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Агропромдеталь» (Київ, Україна)³Приватне підприємство «Науково-технічне підприємство «Кварц» (Київ, Україна)

Дослідно-експериментальна партія виливків, отриманих за допомогою дисперсно-наповнених моделей, що газифікуються

На прикладі литих заготовок зірочки ведучої (АПД-33501026.273), решітки колосникової (АПД-33501026.265) та наконечника розпилювача (АПД-33501026.271) були відпрацьовані технології, відповідно, графітизуючого модифікування структури сірого чавуну дисперсним феросиліцієм марки ФС75 ДСТУ 4127:2002 (ISO 5445:1980, NEQ), легування чавунного розплаву дисперсним ферохромом марки ФХ650А ДСТУ 3548:1997 та армування ливарного алюмінієвого сплаву марки АК12 ДСТУ 2839:1994 дисперсним інтерметалідом FeCr, більш відомим у сплавах системи «Fe – Cr» як σ -фаза, у промислових масштабах. Як наслідок, одержали тестові зразки сірого чавуну марки СЧ300 ДСТУ 8833:2019, хромистого зносо-, жаротривкого чавуну марки ЧХЗ ДСТУ 8851:2019 й ізотропного литого композиційного матеріалу системи [Al – FeCr], та провели їх комплексні виробничі випробування. Результати металографічного аналізу і механічних випробувань приливних проб показали, що досліджувані конструкційні матеріали мають оптимальну мікроструктуру (топографію й морфологію евтектичних та інших виділень і включень) та високі механічні характеристики (тимчасовий опір розтягуванню, тимчасовий опір вигину, відносне видовження і твердість за шкалою Брінелля). Випробування нульмірного литого композиційного матеріалу системи [Al – FeCr] на зношування в умовах сухого тертя, які проводили за допомогою лабораторної установки (машини тертя) моделі «МТ-68», дозволили з'ясувати, що його триботехнічні властивості (параметри трибоструктури, зношування та коефіцієнт тертя) значно перевищують аналогічні характеристики ливарного алюмінієвого сплаву марки АК12 ДСТУ 2839:1994, на основі якого цей композит було отримано. Шляхом обробки металів різанням із піддослідних виливків було виготовлено дослідно-експериментальну партію готових деталей, а також проведено їх випробування в умовах, максимально наближених до умов експлуатації. Результати цих випробувань показали, що одержані таким чином деталі відповідають усім вимогам проектно-конструкторської і технологічної документації, та у подальшому можуть бути використані в умовах реального виробництва за своїм функціональним призначенням.

Ключові слова: армування, графітизуюче модифікування, ЛГМ-процес, легування, ливарний алюмінієвий сплав марки АК12 ДСТУ 2839:1994, ЛКМ системи [Al – FeCr], механічні характеристики, мікроструктура, сірий чавун марки СЧ300 ДСТУ 8833:2019, триботехнічні властивості, хромистий зносо-, жаротривкий чавун марки ЧХЗ ДСТУ 8851:2019.

У багатьох галузях народного господарства для реалізації сучасних технологічних процесів часто потрібні вироби з металу, фізико-механічні й спеціальні властивості яких були б неоднорідними по поверхні чи об'єму [1]. Це зумовлено, перш за все, умовами експлуатації деталі, її собівартістю та деякими іншими чинниками. Такому комплексу різноманітних, а в ряді випадків і полярно протилежних вимог, відповідають лише вироби із диференційованими й спеціальними властивостями (ВДСВ), оскільки одночасно усі ці властивості не може мати жодна моноліт-

на деталь [2–5]. Проте, виготовлення ВДСВ традиційними методами [6–15] – у цілому процес довготривалий та неекономічний.

Виробництво ВДСВ литтям дозволяє уникнути вказаних недоліків. Найперспективнішим методом виготовлення ВДСВ є ЛГМ-процес [2–5, 16–20], оскільки головна особливість його [21] – застосування моделі, яка не виймається перед заповненням ливарної форми (ЛФ) металом, визначає основні переваги цього технологічного процесу у порівнянні з іншими способами лиття. Крім того, газомодель (ГМ) можна отримувати

вати у порожнині прес-форми (ПФ) із гранульованого модельного матеріалу [2–5, 16–23]. Ці обставини дозволили вводити до складу ГМ дисперсні присадки, і тим самим вирішити двоєдину задачу – здійснювати інокулювання матричного розплаву у «порожнині» ЛФ та проводити утилізацію пилоподібних відходів феросплавної галузі [2–4, 17, 19, 20]. Імплантування інокуляторів у «тіло» ГМ на практиці зводиться до холодного плакування поверхні гранул модельного матеріалу дисперсними феросплавами перед їх задуванням або засипанням у порожнину ПФ [2–5, 16–20, 22, 23].

Унікальним конструкційним матеріалом із гарними ливарними й технологічними характеристиками, який у машинобудуванні набув широкого розповсюдження для виготовлення деталей машин і механізмів загального призначення, є сірий чавун [6–8, 11]. Як піддослідний матеріал, з економічних й технологічних міркувань, у цій роботі був використаний сірий чавун марки СЧ300 ДСТУ 8833:2019.

Суттєвим недоліком цього конструкційного матеріалу є його схильність до відбілювання, яке надає крихкості чавунним виливкам, збільшує їх твердість, і, як наслідок того, погіршує їх здатність оброблятися різанням [6, 8, 11]. У ливарних цехах машинобудівних підприємств насамперед вдаються до графітизуючого відпалювання чавуну у термічних печах й графітизуючого модифікування рідкого металу перед його заливанням у ковші, що, відповідно, усуває відбілювання структури матеріалу і запобігає у подальшому його появі [6, 11]. Проте, термообробка заготовок із чавуну, як правило, процес довготривалий та неекономічний, який призводить до підвищення собівартості придатного литва. Графітизуюче модифікування матричного розплаву відкритим способом у ковші також є малоекономічним, особливо коли мова йде про дрібне литво, де коефіцієнт використання металу – невеликий [11]. Це пов'язано із небажаними витратами модифікатора на елементи ливникової системи (ЛС). Другим серйозним недоліком цього технологічного процесу є «живучість» модифікатора, що актуально при обробці великої кількості рідкого металу [6]:

$$\tau_{\text{жив}}^{\text{Е}} \geq \tau_{\text{тр}}^{\text{Ме}} + \tau_{\text{зал}}^{\text{Ме}} + \tau_{\text{кр}}^{\text{Ме}}, \quad (1)$$

де $\tau_{\text{тр}}^{\text{Ме}}$, $\tau_{\text{зал}}^{\text{Ме}}$, $\tau_{\text{кр}}^{\text{Ме}}$ – відповідно, тривалість транспортування, формозаповнення й кристалізації металічного розплаву, *60 с.

Щоб уникнути цих недоліків, у ливарному виробництві практикують модифікування розплаву сірого чавуну у порожнині ЛФ [6, 11]. Проте, за рахунок наявності таких елементів, як реакційні камери або конусні воронки, ускладнюється ЛС, і збільшується її вартість, що у кінцевому результаті також негативно позначається на собівартості придатного литва [6, 11]. Приймаючи до уваги усе те, що було сказано раніше, графітизуюче модифікування матричного розплаву у «порожнині» ЛФ здійснювали за допомогою дисперсно-наповненої ГМ [4, 17, 19, 20]. В якості модифікатора у роботі застосовували пилоподібні відходи такого комерційно доступного феросплаву, як феросиліцій марки ФС75 ДСТУ 4127:2002 (ISO 5445:1980, NEQ).

Шляхом інокулювання матричного розплаву у «порожнині» ЛФ вдалося також здійснити додаткове легування чавуну дисперсним ферохромом марки ФХ650А ДСТУ 3548:1997 [17]. У результаті отримали зразки хромистого зносо-, жаротривкого чавуну марки ЧХЗ ДСТУ 8851:2019, про що докладніше йтиметься далі.

Ливарні алюмінієві сплави (Al-сплави) набули широкого розповсюдження практично в усіх галузях народного господарства, а в авіації та ракетобудуванні ці сплави відіграють виключно важливу роль. Це стало можливим завдяки вдалому поєднанню високої питомої міцності із гарними технологічними й ливарними властивостями [14]. Проте, низькі твердість і зносостійкість Al-сплавів обмежують їх використання у техніці для виготовлення деталей, які працюють у вузлах тертя та умовах абразивного зношування.

На сьогоднішній день відомо ряд технологічних методів і прийомів покращення Al-сплавів [5, 13–16, 18], зокрема ливарних, серед яких центральне місце займає їх композиційне зміцнення. Литі композиційні матеріали (ЛКМ), одержані на базі цих сплавів, мають оптимальну трибоструктуру, а також високі твердість і зносостійкість [5, 13, 15, 16, 18]. Оскільки, силумін евтектичного складу марки АК12 ДСТУ 2839:1994 відрізняється високими ливарними й технологічними характеристиками [14], то на основі цього комерційно-доступного сплаву були отримані зразки ізотропного (нульмірного) ЛКМ системи [Al – FeCr]. Як армуюча фаза (АФ) піддослідного композиту, у цій роботі був використаний дисперсний інтерметалід FeCr, більш відомий у сплавах системи «Fe – Cr» як σ -фаза [9], у кількості 10 (десяти) % від маси контрольного вилівка.

В умовах дослідно-експериментального виробництва Фізико-технологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України (ФТІМС НАН України), і на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Агропромдеталь» (ТОВ «НБК «Агропромдеталь»)) отримали тестові виливки деталей (із приливними пробами). Піддослідні литі заготовки були потім передані останнім Приватному підприємству «Науково-технічне підприємство «Кварц» (ПП «НТП «Кварц»)) для механічної обробки, виробничих випробувань та підготовки до подальшого впровадження у виробництво.

Номенклатура тестових зразків (рис. 1), матеріал із якого їх виготовили та обсяг дослідно-експериментальної партії наведені у табл. 1, яку наглядно представлено за текстом. Литі заготовки цих деталей були одержані під керівництвом доктора технічних наук, професора, завідувача відділу фізико-хімії ливарних процесів ФТІМС НАН України Шинського Олега Йосиповича і за безпосередньої участі провідного інженера цього ж відділу Небожака Івана Анатолійовича.

Вихідні сплави, з яких потім приготували сірий чавун марки СЧ300 ДСТУ 8833:2019 та хромистий зносо-, жаротривкий чавун марки ЧХЗ ДСТУ 8851:2019, були виплавлені в індукційній тигельній печі моделі «ИЧТ-016», а ливарний Al-сплав марки АК12 ДСТУ 2839:1994, на основі якого отримали ЛКМ системи [Al – FeCr], було приготовлено у тигельній печі опо-

Таблиця 1

Виливки деталей для виробничих випробувань

Позиція	Найменування	Позначення	Матеріал	Обсяг, шт.
001	Зірочка ведуча	АПД-33501026.273	СЧ300 ДСТУ 8833:2019	5 (п'ять)
002	Решітка колосникова	АПД-33501026.265	ЧХЗ ДСТУ 8851:2019	5 (п'ять)
003	Наконечник розпилювача	АПД-33501026.271	ЛКМ системи [Al – FeCr]	5 (п'ять)
Примітка: ЛКМ – ізотропний (нульмірний) литий композиційний матеріал

а

в

д

б

з

е

є

Рис. 1. Зовнішній вигляд тестових зразків: а, б – зірочка ведуча (АПД-33501026.273); в, з – решітка колосникова (АПД-33501026.265); д, е, є – наконечник розпилювача (АПД-33501026.271)

ру моделі «CAT-025-И2». Матеріали для тестових зразків (див. табл. 1) одержали шляхом інокулювання вихідних сплавів дисперсними присадками, відповідно, феросиліцію марки ФС75 ДСТУ 4127:2002 (ISO 5445:1980, NEQ), ферохрому марки ФХ650А ДСТУ 3548:1997 та інтерметаліду FeCr, у «порожнині» ливарної форми за ЛГМ-процесом, про що уже згадувалось раніше. «Імплантування» інокуляторів у «тіло» ГМ зводилось до холодного плакування поверхні гранул підспіненого модельного матеріалу (пінополістиролу) дисперсними матеріалами перед їх засипанням у порожнину ПФ. Як клей було використано розчин полівинілбутиралу в етиловому спирті-ректифікаті.

Якість піддослідних виливків оцінили органолептичним методом, який не виявив на їх поверхні видимих дефектів будь-якого характеру. Структуру приливних проб з усіх тестових зразків було досліджено шляхом металографічного аналізу (МГА), регламентованого ГОСТ 3443-87 та ГОСТ 1778-70. Механічні випробування матеріалу зірочки ведучої (АПД-33501026.273) зводились до вимірювання його твердості, а решітки колосникової (АПД-33501026.265) – ще й до визначення тимчасового опору розтягуванню та вигину. ЛКМ системи [Al – FeCr], з якого було виготовлено наконечник розпилювача (АПД-33501026.271), випробували на зношування в умовах сухого тертя за

Рис. 2. Мікроструктура [$\times 100$ (а); $\times 200$ (б, в)] матеріалу литих зразків: а – [СЧ300 + 1 % (мас. частка) ФС75]; б – ЧХЗ ДСТУ 8851:2019; в – ЛКМ системи [Al – FeCr]

Таблиця 2

Властивості (середнє арифметичне) піддослідних матеріалів

Позиція	Матеріал	Механічні				Триботехнічні	
		σ_b	$\sigma_{\text{и}}$	δ_s	НВ	I_q	f
001	СЧ300 ДСТУ 8833:2019	–	–	–	187,0	–	–
002	ЧХЗ ДСТУ 8851:2019	150,0	310,0	–	433,2	–	–
003	ЛКМ системи [Al – FeCr]	97,5	–	1,3	75,3	14,2	2,0

Примітки: σ_b – тимчасовий опір розтягуванню, МПа; $\sigma_{\text{и}}$ – тимчасовий опір вигину, МПа; δ_s – відносне видовження, %; НВ – твердість за шкалою Брінелля, I_q – зношування, $\text{мг}/(\text{см}^2 \cdot \text{км})$; f – коефіцієнт тертя

допомогою лабораторної установки моделі «МТ-68», а також визначали його твердість за шкалою Брінелля, тимчасовий опір розтягуванню і відносне видовження. Механічні випробування матеріалів, які були об'єктом дослідження, проводили за стандартними методиками, регламентованими ГОСТ 1497-84, ГОСТ 9012-59, а також ГОСТ 25.503-97.

Піддослідні матеріали мали оптимальну мікроструктуру (рис. 2) й номінальні механічні та/або триботехнічні властивості. Твердість ЛКМ системи [Al – FeCr] на 21,6 % вища твердості силуміну евтектичного складу марки АК12 ДСТУ 2839:1994, а триботехнічні характеристики композитних виливків, що утворюють зі сталлю 40Х ГОСТ 1050-88 пару тертя, в середньому, на 15,0–20,0 % перебільшують аналогічні характеристики ливарного Al-сплаву марки АК12 ДСТУ 2839:1994. Результати випробувань показано нижче (табл. 2).

За результатами МГА й механічних випробувань приливних проб, відповідно, мікроструктура й характеристики матеріалу зірочки ведучої (АПД-33501026.273) відповідають структурі та властивостям сірого чавуну марки СЧ300 ДСТУ 8833:2019, а решітки колосникової (АПД-33501026.265) – хромис-

того зносо-, жаротривкого чавуну марки ЧХЗ ДСТУ 8851:2019. Трибоструктура, механічні й триботехнічні властивості матеріалу наконечника розпилювача (АПД-33501026.271) є характерними для ЛКМ системи [Al – FeCr].

Висновки

Таким чином, результати МГА, а також механічних випробувань приливних проб показали, що досліджувані конструкційні матеріали, такі як: сірий чавун марки СЧ300 ДСТУ 8833:2019, хромистий зносо-, жаротривкий чавун марки ЧХЗ ДСТУ 8851:2019 та ЛКМ системи [Al – FeCr], мають оптимальну мікроструктуру (топографію й морфологію евтектичних та інших виділень і включень) та високі механічні характеристики (тимчасовий опір розтягуванню, тимчасовий опір вигину, відносне видовження і твердість за шкалою Брінелля). Випробування ізотропного (нульмірного) ЛКМ системи [Al – FeCr] на зношування в умовах сухого тертя, які проводили за допомогою лабораторної установки (машини тертя) моделі «МТ-68», дозволили з'ясувати, що його триботехнічні властивості (параметри трибоструктури, зношування та коефіцієнт

тертя) значно перевищують аналогічні характеристики ливарного Al-сплаву марки АК12 ДСТУ 2839:1994, на основі якого цей композит було отримано. Результати виробничих випробувань готових деталей (див. рис. 2, табл. 2), які проводилися в умовах, максимально наближених до реальних умов експлуатації, є підставою для виробництва у промислових масштабах зірочки ведучої (АПД-33501026.273), решітки

колосьникової (АПД-33501026.265) та наконечника розпилювача (АПД-33501026.271). Як наслідок, дослідно-експериментальна партія цих деталей (див. рис. 1, табл. 1) була реалізована їх кінцевому споживачу – Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська спецкомпанія» (ТОВ «УСК») з метою їх подальшої експлуатації за своїм функціональним призначенням.

ЛІТЕРАТУРА

1. Найдек В.Л. Создание новых технологий и материалов на основе фундаментальных научных исследований. *Литейное производство*. 1991. № 3. С. 2–4.
2. Калюжний П.Б., Слюсарев В.А., Калашник Д.О. Армвання виливків за технологією лиття за моделями, що газифікуються. *Металознавство та обробка металів*. 2017. № 4. С. 48–53.
3. Jiang W., Fan Z. Novel technologies for the lost foam casting process. *Frontiers of Mechanical Engineering*. 2018. Vol. 13. No. 1. P. 37–47. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11465-018-0473-2>
4. Небожак І.А., Калюжний П.Б., Суменкова В.В., Шинський О.Й. Вплив технологічних параметрів ЛГМ-процесу на мікроструктуру сірого чавуну, модифікованого дисперсним феросиліцієм у «порожнині» ливарної форми. *Процеси лиття*. 2020. № 2 (140). С. 53–64. DOI: <https://doi.org/10.15407/plit2020.02.053>
5. Небожак І.А., Дерев'янюк О.В. Структура литого композиційного матеріалу системи [Al – FeCr], отриманого з використанням дисперсно-наповненої моделі, що газифікується. *Метал та лиття України*. 2021. Т. 29. № 1 (324). С. 70–80. DOI: <https://doi.org/10.15407/steelcast2021.01.070>
6. Справочник по чугуному литью / под ред. Н.Г. Гиршовича. 3-е изд., перераб. и доп. Ленинград: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1978. 758 с.
7. Мирзоян Г.С., Тиняков В.Г., Семенов П.В. Центробежное литье гильз цилиндров дизелей. *Литейное производство*. 1997. № 7. С. 31.
8. Поддубный А.Н., Кульбовский И.К., Дюков А.В. Мелющие шары с высокой эксплуатационной стойкостью из белого легированного чугуна. *Литейное производство*. 1997. № 5. С. 46.
9. Нехендзи Ю.А. Стальное литье. Москва: Металлургиздат, 1948. 767 с.
10. Теория и практика процессов получения биметаллических и многослойных отливок: сб. науч. тр. / АН УССР. Ин-т пробл. литья. Киев, 1987. 156 с.
11. Чугун: справ. пособ. / под ред.: А.Д. Шермана, А.А. Жукова. Москва: Металлургия, 1991. 576 с.
12. Новый процесс получения биметалла с коррозионностойким плакирующим слоем / Б.Е. Патон и др. *Сталь*. 1983. № 7. С. 16–17.
13. Композиционные материалы: справ. пособ. / В.В. Васильев и др.; под общ. ред.: В.В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. Москва: Машиностроение, 1990. 512 с.
14. Цветное литье: справ. пособ. / Н.М. Галдин и др.; под общ. ред. Н.М. Галдина. Москва: Машиностроение, 1989. 528 с. (Технология литейного производства).
15. Затуловський А.С. Літі композиційні матеріали. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=55239 (дата звернення: 27.04.2020).
16. Небожак І.А., Новицький В.Г., Шинський О.Й., Гаврилюк В.П. Триботехнічні властивості сплаву АК12, армованого дисперсним інтерметалідом FeCr. *Металознавство та обробка металів*. 2004. № 2. С. 62–70.
17. Небожак І.А., Суменкова В.В., Шинський О.Й., Онищук О.О. Використання дисперснонаповнених моделей, що газифікуються, для отримання чавунних виливків. *Металознавство та обробка металів*. 2005. № 4. С. 19–22.
18. Takeshi Kobayashi, Toru Maruyama. Thermal Decomposition Behavior of Expandable Pattern Including Blended Metal or Metal Oxide Powder in Evaporative Pattern Casting Of Al – Si System Alloy. *Materials Transactions*. 2003. Vol. 44. No. 11. P. 2404–2409.
19. Небожак І.А., Суменкова В.В., Шинський О.І. Влияние технологических параметров ЛГМ-процесса на эффективность графитизирующего модифицирования серого чугуна в «полости» литейной формы. *Металл и литье Украины*. 2016. № 5. С. 9–17.
20. Takeshi Kobayashi, Toru Maruyama. Thermal Decomposition Behavior of Expandable Pattern Including Blended Metal or Alloy Powder in Evaporative Pattern Casting Process of Cast Iron. *Materials Transactions*. 2003. Vol. 44. Iss. 11. P. 2396–2403. DOI: <https://doi.org/10.2320/matertrans.44.2396>

21. Шуляк В.С. Литье по газифицируемым моделям. Санкт-Петербург: НПО «Профессионал», 2007. 408 с.
22. Wittmoser A., Schade J. Verfahren zur Herstellung von Gußstücken unter Verwendung vergasbaren Modelle: пат. ФРГ: МКІ 21С8/07 (В22D). № 114482.
23. Шинський О.Й., Вишнякова Л.П., Плотнікова В.Н., Князев Є.Ф. Спосіб виготовлення моделей із пінополістиролу / НАН України. Ін-т пробл. лиття (Україна): пат. 244 Україна: МКІЗ В22С7/02, В22С3/00. № 3493216/22-02; заявл. 15.01.93; опубл. 30.04.93, Бюл. № 1; пріоритет 27.09.82, № 1079340 А1 (СССР). 1 с.

Надійшла 26.09.2021

REFERENCES

1. Naydek, V.L. (1991). Creation of new technologies and materials based on fundamental scientific researches. *Foundry*, no. 3, pp. 2–4 [in Russian].
2. Kalyuzhnyi, P.B., Slyusarev, V.A., Kalashnyk, D.O. (2017). Reinforcement of castings by casting technology according to gasified models. *Scientific Technical Journal Metal Science & Treatment of Metals*, no. 4, pp. 48–53 [in Ukrainian].
3. Jiang, W., Fan, Z. (2018). Novel technologies for the lost foam casting process. *Frontiers of Mechanical Engineering*, vol. 13, no. 1, pp. 37–47, doi: <https://doi.org/10.1007/s11465-018-0473-2>
4. Nebozhak, I.A., Kaliuzhnyi, P.B., Sumenkova, V.V., Shinsky, O.Y. (2020). The influence of technological parameters of the Lost Foam Casting Process on the microstructure of cast iron modified by disperse ferrosilicon in the mold “cavity”. *Casting processes*, no. 2 (140), pp. 53–64, doi: <https://doi.org/10.15407/plit2020.02.053> [in Ukrainian].
5. Nebozhak, I.A., Derevyanko, O.V. (2021). Structure of the cast composite material for system [Al – FeCr], obtained by application of dispersively filled gasifying model. *Metal and Casting of Ukraine*, vol. 29, no. 1 (324), pp. 70–80, doi: <https://doi.org/10.15407/steelcast2021.01.070> [in Ukrainian].
6. Girshovich, N.G. (Ed.) (1978). Iron Casting Handbook. 3-rd edition, revised and enlarged. Leningrad: Mechanical engineering. Leningrad department, 758 p. [in Russian].
7. Mirzoyan, G.S., Tinyakov, V.G., Semyonov, P.V. (1997). Centrifugal casting of diesel cylinder liners. *Foundry*, no. 7, p. 31 [in Russian].
8. Poddubny, A.N., Kul'bovsky, I.K., Dyukov, A.V. (1997). Grinding balls with high service life made of white alloy cast iron. *Foundry*, no. 5, p. 46 [in Russian].
9. Nekhendzi, Yu.A. (1948). Steel casting. Moscow: Metallurgizdat, 767 p. [in Russian].
10. Theory and practice of processes of obtaining bimetallic and multilayer castings: collection of scientific works / Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Institute of probl. casting. Kyiv, 1987, 156 p. [in Russian].
11. Sherman, A.D., Zhukov, A.A. (Eds.) (1991). Cast iron: ref. allowance. Moscow: Metallurgiya, 576 p. [in Russian].
12. Paton, B.E. et al. (1983). A new process for obtaining a bimetal with a corrosion-resistant cladding layer. *Steel*, no. 7, pp. 16–17 [in Russian].
13. Vasil'yev, V.V. et al. (1990). Composite materials: Handbook, ed. by V.V. Vasil'yev, Yu.M. Tarnopol'sky. Moscow: Mashinostroenie, 512 p. [in Russian].
14. Galdin, N.M. et al. (1989). Colored casting: Handbook, ed. by N.M. Galdin. Moscow: Mashinostroenie, 528 p. (Foundry technology) [in Russian].
15. Zatulovs'ky, A.S. (2006). Casting composite materials. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=55239 (last accessed: 27.04.2020) [in Ukrainian].
16. Nebozhak, I.A., Novyts'ky, V.G., Shyns'ky, O.Y., Gavrylyuk, V.P. (2004). Tribotechnical power of AK12 alloy reinforced with dispersed intermetal FeCr. *Scientific Technical Journal Metal Science & Treatment of Metals*, no. 2, pp. 62–70 [in Ukrainian].
17. Nebozhak, I.A., Sumenkova, V.V., Shyns'ky, O.Y., Onyschuk, O.O. (2005). Use of dispersed gasified models to obtain cast iron castings. *Metallurgy and metal processing*, no. 4, pp. 19–22 [in Ukrainian].
18. Takeshi Kobayashi, Toru Maruyama (2003). Thermal Decomposition Behavior of Expandable Pattern Including Blended Metal or Metal Oxide Powder in Evaporative Pattern Casting Of Al – Si System Alloy. *Materials Transactions*, vol. 44, no. 11, pp. 2404–2409.
19. Nebozhak, I.A., Sumenkova, V.V., Shyns'ky, O.Y. (2016). Influence of lost foam casting technological parameters on efficiency of grey cast iron graphitizing modifying in a mold “cavity”. *Metal and Casting of Ukraine*, no. 5, pp. 9–17 [in Russian].
20. Takeshi Kobayashi, Toru Maruyama (2003). Thermal Decomposition Behavior of Expandable Pattern Including Blended Metal or Alloy Powder in Evaporative Pattern Casting Process Of Cast Iron. *Materials Transactions*, vol. 44, iss. 11, pp. 2396–2403, doi: <https://doi.org/10.2320/matertrans.44.2396>
21. Shulyak, V.S. (2007). Casting on gasified models. St. Petersburg: Research and Production Association “Professional”, 408 p. [in Russian].

22. Wittmoser, A., Schade, J. Verfahren zur Herstellung von Gußstücken unter Verwendung vergasbaren Modelle: Pat. FRG: MKI 21C8/07 (B22D), no. 114482 [in German].
23. Shyns'ky, O.Y., Vyshnyakova, L.P., Plotnikova, V.N., Knyazev, Ye.F. (1993). Method of making models from polystyrene foam / NAS of Ukraine. Inst. Of Casting Problems (Ukraine): Pat. 244 Ukraine: MKI3 B22C7/02, B22C3/00. No. 3493216/22-02; declared 15.01.93; publ. 30.04.93, Bull. no. 1; priority 27.09.82, no. 1079340 A1 (USSR), 1 p. [in Ukrainian].

Received 26.09.2021

Summary

I.A. Nebozhak¹, Leading engineer, e-mail: nebozhak@ukr.net
Ya.I. Nebozhak², Business manager, e-mail: ahropromdetal@gmail.com
V.V. Peresenchuk³, Director General, e-mail: Jperesenchuk13@gmail.com
O.Y. Shyns'ky¹, Dr. Sci. (Engin.), Professor, Head of the Department,
 e-mail: aluprt@ukr.net

¹*Physico-technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine)*

²*Public Limited Company "Scientific and production company "Ahropromdetal" (Kyiv, Ukraine)*

³*Private Enterprise "Scientific and technical enterprise "Quartz" (Kyiv, Ukraine)*

Experimental batch of castings obtained by dispersion-filled evaporative models

On the example of cast blanks of the drive sprocket (АПД-33501026.273), the fire grate (АПД-33501026.265) and the spray tip (АПД-33501026.271) technologies were developed, respectively, graphitizing modification of the structure of gray cast iron with disperse ferrosilicon FeSi75 grade DSTU 4127:2002 (ISO 5445:1980, NEQ), alloying of cast iron melt with ferro-chromium FeCr650A grade DSTU 3548:1997 and reinforcement of cast aluminum alloy AK12 grade DSTU 2839:1994 with disperse FeCr intermetallic, which is better known as σ -phase in the "Fe – Cr" system alloys, in industrial scales. As a result, pilot samples of gray cast iron C4300 grade DSTU 8833:2019, chromium wear-resistant, heat-resistant cast iron 4X3 grade DSTU 8851:2019 and isotropic cast composite material of the [Al – FeCr] system were obtained, and their complex production tests were performed. The results of metallographic analysis and mechanical tests of tidal cast samples showed that the studied structural materials have optimal microstructure (topography and morphology of eutectic and other inclusions) and high mechanical characteristics (tensile strength, bending resistance, specific elongation (tensile strain) and Brinell hardness). The wear tests of zero-dimensional cast composite material of the [Al – FeCr] system under dry friction, which were carried out using a laboratory installation (friction machine) model "MT-68", revealed that its tribotechnical properties (parameters of tribostructure, wear and friction coefficient) significantly exceed the similar characteristics of the cast aluminum alloy AK12 grade DSTU 2839:1994, on the basis of which this composite was obtained. From test castings, an experimental batch of finished workpieces was made by metalcutting, and their tests were carried out in conditions as close as possible to the operating conditions. The results of these tests showed that the workpieces obtained in this way meet all the requirements of design and technological documentation, and in the future can be used in the conditions of real production for its functional purpose.

Keywords

Reinforcement, graphitizing modification, lost foam casting process (LFC-process), alloying, cast aluminum alloy AK12 grade DSTU (state standards of Ukraine) 2839:1994, CCM (cast composite materials) of the [Al – FeCr] system, mechanical data, microstructure, gray cast iron C4300 grade DSTU 8833:2019, tribotechnical prop-erties, chromium wear-, heat-resistant cast iron 4X3 grade DSTU 8851:2019.