О.П. Верзілов¹, канд. техн. наук, ст. наук. співр., e-mail: verzilovalex@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0463-5006>**А.Ю. Семенко¹**, канд. техн. наук, наук. співр., e-mail: semenko.au@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0448-1636>**М.М. Ворон¹**, канд. техн. наук, ст. наук. співр., e-mail: mihail.voron@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0804-9496>**В.Ж. Шемет²**, канд. хім. наук, ст. викл., e-mail: volodymyrshemet@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9616-491X>¹Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)²Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)

Вивчення структурно-фазового стану та механічних властивостей високопластичних надміцних сталей Fe-Mn-Al-C. Повідомлення 2

В статті розглянуто термодинаміку утворення фаз в умовах рівноваги в надміцних сталях нового покоління Fe-20Mn-xAl-1C ($x = 5-12$ %мас.) та технологічні особливості одержання експериментальних зразків цих сталей. Проведено аналіз їх хімічного складу, структури та особливостей фазового складу і наявності неметалевих включень в них.

Здійснено попередню оцінку утворення кристалічних фаз у четвертинній системі Fe-Mn-Al-C за допомогою розрахункових програм. Відповідно до розрахунків ГЦК фаза (аустеніт) починає виділятися у розплаві при температурі 1400 °С. Цементит, карбіди і ферит виділяються при більш низьких температурах. Молярна доля цих фаз суттєво залежить від концентрації марганцю. Розрахунки фазових рівноваг добре корелюють з літературними даними. Тобто для сплавів, що містять більше 20 %мас. марганцю при концентрації алюмінію 4–5 %мас. і вуглецю до 1 %мас., характерна реакція первинної кристалізації аустеніту (ГЦК): $L \rightarrow \gamma$.

В ході проведення досліджень було одержано зразки експериментальних сплавів. Аналізуючи механічні властивості зразків, відмічено, що для одержання в литому стані сплавів з мінімальним рівнем механічних та технологічних властивостей, необхідно запобігати одночасно високому вмісту алюмінію та вуглецю при вмісті марганцю близько 20 %мас. При збільшенні вмісту марганцю до 24–25 %мас., найбільша міцність і пластичність забезпечуються при вмісті алюмінію та вуглецю на рівні близько 10 %мас. та 1 %мас. відповідно.

Відмічені тенденції вказують на значний вплив елементів, від вмісту яких залежить формування к-карбідів. Тим не менш, крім їх очевидної наявності, важливими факторами впливу на механічні властивості сплавів є також розміри, морфологія та розподіл усіх структурно-фазових складових сплавів. З цієї причини було проведено попередню оцінку будови експериментальних зразків.

Ключові слова: Fe-Mn-Al-C, структура, фазовий склад, хімічний склад, неметалеві включення.

Розробка надміцних і легких сталей на основі четвертинної системи Fe-Mn-Al-C базується на розумінні термодинаміки утворення стабільних фаз при охолодженні їх розплавів. У цих сплавах к-карбід має вирішальне значення, тому, що він бере участь у рівновазі з більшістю фаз, особливо фаз ОЦК та ГЦК (ферит та аустеніт у сталях), і частково тому, що утворення і виділення його, наприклад, по кордонах зерен та його розмір суттєво впливає на механічні властивості сталей. Відповідно, термодинамічна оцінка четвертинної системи переважно фокусується на фазових рівновагах за участю к-карбіду [1–3].

В нашій роботі ми здійснили попередню оцінку утворення кристалічних фаз у четвертинній системі Fe-Mn-Al-C за допомогою розрахункової програми: FactSage 7.3, використовуючи базу даних: SGTE 2017, SGPS і SGTE 2019 (для чистих компонентів).

На рис. 1 представлено фазовий склад Fe-26Mn-4Al-0.4C і Fe-30Mn-4Al-0.4C (%мас.) сплавів при охолодженні їх розплавів до температури 600 °С. Відповідно до розрахунків ГЦК фаза (аустеніт) починає виділятися у розплаві при температурі 1400 °С. Цементит, карбіди і ферит виділяються при більш низьких температурах. Молярна доля цих фаз суттєво залежить від концентрації марганцю.

Наші розрахунки фазових рівноваг добре корелюють з літературними даними, що наведені в таких роботах, як [1–3]. Тобто для сплавів, що містять більше 20 %мас. марганцю при концентрації алюмінію 4–5 %мас. і вуглецю до 1 %мас., характерна реакція первинної кристалізації аустеніту (ГЦК): $L \rightarrow \gamma$.

При температурах нижче 900 °С з аустенітом у рівновазі існують ферит (ОЦК), карбіди і цементит (див. рис. 1 а, б). Причому кількість ОЦК фази змен-

Рис. 1. Фазовий склад в сплавах Fe-26Mn-4Al-0.4C (а) і Fe-30Mn-4Al-0.4C (б) при охолодженні в умовах термодинамічної рівноваги (FactSage 7.3)

Рис. 2. Зовнішній вигляд досліджуваних зразків

шується при збільшенні концентрації марганцю у сплаві. При температурі 900 °C у сплавах, що містять біля 5 %мас. алюмінію, аустеніт існує тільки в області концентрації (0,5–1,8 %мас.) вуглецю. Виходячи з цих результатів, можна прогнозувати також, що у наших сплавах з більшою концентрацією алюмінію Fe-20Mn-11Al-xC поряд з феритною і аустенітною фазами у рівновазі буде к-карбід.

На наступному етапі досліджень в аргоно-дуговій печі МІФІ-9-3 було виготовлено 7 сплавів, хімічний склад яких наведено в табл. 1. Зовнішній вигляд деяких злитків у вихідному стані та виготовлених з них зразків для механічних випробувань показано на рис. 2.

В якості шихтових матеріалів використовували армко-залізо марки 10880, марганець електролітичний марки Мн997 переплавлений та алюміній марки АД1. Феромарганець марки FeMn75C80HP та піролітичний вуглець використовували в якості джерела вуглецю. Шихту розраховували з огляду на попередній досвід засвоєння та втрати компонентів. В ході приготування зразків було встановлено, що втрати піровуглецю можуть сягати від 10 до 40 %, що вимагає спеціальних методів його введення та ускладнює процес одержання дослідних зразків.

Зразки сплавів піддавали механічній обробці, відповідно до стандартних методик, для подальших металографічних досліджень та механічних випробувань. Мікроструктуру зразків досліджували за допомогою оптичної світлової металографії на мікроскопі МІМ-6 для одержання попередніх уявлень про структурний стан. Деякі з них після цього було обрано для проведення електронно-мікроскопічного аналізу структурно-фазових характеристик у вихідному литому стані на мікроскопі Selmi PEM-106I (Україна) з приставкою для енергодисперсійного рентгенівського мікроаналізу (ЕДРМ) Oxford Instrument X-act 51-ADD0055.

Після термічної обробки деякі зразки було підготовлено для електронно-мікроскопічних досліджень на мікроскопі Tescan Vega 3 з приставкою Bruker для енергодисперсійного рентгенівського мікроаналізу. Вибір мікроскопу обумовлений необхідною високою роздільною здатністю, точністю вимірювань локального хімічного складу та можливістю проведення EDX-mapping, що дозволяє оцінити розподіл елементів на зображенні досліджуваної поверхні.

Після визначення механічних характеристик одержаних сплавів в литому стані, частини зруйнованих зразків піддавали термічній обробці в трубчастій пе-

Таблиця 1

Хімічний склад досліджених сплавів

№ пп	Хімічний склад, %мас., Fe – основа			
	Mn	Al	C	Інші
4	19,01	12,3	0,95	0,1 W
5	19,16	12,22	1,47	
6	20,17	9,94	1,02	
7	19,58	9,43	1,55	0,1 Ni
8	24,72	12,1	1,01	
9	25,38	9,15	0,92	
10	24,04	12,2	1,48	0,1 Ni

Рис. 3. Зовнішній вигляд зразків та печі для термообробки

чі (рис. 3). Зразки розміщували всередині кварцової трубки, заповнюючи її простір наполовину та ізолюючи кінці мінеральною ватою для попередження нерівномірності температурного поля. До крайніх зразків всередині трубки було підведено термопару.

Сплави нагрівали до 1100 °С протягом 30 хв та витримували за цієї температури 60 хв, після чого виймали кварцову трубку та виштовхували зразки у воду. Після гартування їх знову розміщували всередині трубки за таким самим принципом та проводили старіння при 600 °С протягом 1 години. Час виходу на необхідну температуру займав 30 хв.

В ході проведення досліджень було одержано зразки експериментальних сплавів. Вміст легуючих елементів обирався та розраховувався таким чином, щоб знайти оптимальні межі вмісту легуючих компонентів з одночасним виконанням наступних задач:

- одержати сплави з високим вмістом алюмінію на рівні 10–12 %мас. для підвищення їх корозійних властивостей та зниження густини;

- мінімізувати вміст марганцю до 20–25 %мас. – оптимальної концентрації для одночасної ефективної стабілізації аустеніту та виділення к-карбідів після термічної обробки [4, 5];

- забезпечити вміст вуглецю на рівні 1–1,5 %мас. з метою стабілізації аустеніту та ефективного виділення к-карбідів.

В табл. 2 наведено хімічний склад і механічні властивості одержаних зразків. Аналізуючи механічні властивості зразків, можна помітити, що для одержання в литому стані сплавів з мінімальним рівнем механічних та технологічних властивостей, необхідно запобігати одночасно високому вмісту алюмінію та вуглецю при вмісті марганцю близько 20 %мас. При збільшенні вмісту марганцю до 24–25 %мас., найбільша міцність і пластичність забезпечуються при вмісті алюмінію та вуглецю на рівні близько 10 %мас. та 1 %мас. відповідно.

Відмічені тенденції вказують на значний вплив елементів, від вмісту яких залежить формування к-карбідів. Тим не менш, крім їх очевидної наявності, важливими факторами впливу на механічні властивості сплавів є також розміри, морфологія та розподіл усіх структурно-фазових складових сплавів. З цієї причини було проведено попередню оцінку будови експериментальних зразків. Дані оптичного металографічного аналізу наведено на рис. 4 та рис. 5.

Як видно з представлених зображень мікроструктур, схожі за своїм хімічним складом зразки 2, 3 і 4 характеризуються наявністю чітко виражених феритних дендритів. Зразок 5, який містить більшу кількість вуглецю, в порівнянні з попередніми, відрізняється наявністю більшої кількості аустеніту, нечітко вираженою будовою дендритів та наявністю широких навколодендритних темних зон, яким відповідають виділення к-карбідів. В зразках 6 та 7 феритні фази дендритної морфології знаходяться в значно меншій кількості, порівняно зі зразками 1–5, мають дуже тонку будову та нерівномірний розподіл, що пов'язано з більшою кількістю аустеніту. Зразки 8 і 9 характеризуються більшою кількістю аустеніту, незначною кількістю тонких дендритів. Зразок 10 має найбільш однорідну будову, яку можна охарактеризувати як суміш аустеніту та к-карбідів, які виділилися по межах вироджених дрібних феритних дендритів.

Для зразків № 4, 8, 9 та 10, як найбільш показових, було проведено більш детальні електронно-мікроскопічні дослідження їх структури та хімічного складу фаз. Сплави обиралися за принципом мінімальної та максимальної стабілізації аустеніту у вихідному стані.

Таблиця 2

Хімічний склад одержаних зразків та їх механічні властивості в литому стані

№ пп	Хімічний склад, %мас., Fe – основа				$\sigma_{0,01}$, МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	σ_B , МПа	δ , %	ψ , %	НВ
	Mn	Al	C	Інші						
1	22,24	4,93	0,91		–	–	–	–	–	–
2	20,73	12,23	0,95		808,5	984,8	1018,7	0,34	0,34	302
3	21,02	12,75	0,93		813,1	–	989,7	–	–	321
4	19,01	12,3	0,95	0,1 W	860,1	–	951,2	–	–	313
5	19,16	12,22	1,47		–	–	495,8	–	–	321
6	20,17	9,94	1,02		–	–	764,3	–	–	249
7	19,58	9,43	1,55	0,1 Ni	–	–	708,1	–	–	333
8	24,72	12,1	1,01		787,4	985,6	1054,2	0,59	0,59	333
9	25,38	9,15	0,92		842,0	953,0	1123,7	5,06	10,02	255
10	24,04	12,2	1,48	0,1 Ni	962,5	–	1101,1	–	–	321

Рис. 4. Мікроструктура зразків 2–7, збільшення X500

Рис. 5. Мікроструктура зразків 8–10, збільшення X500

Відповідно, зразок 4 з найвищим вмістом алюмінію, найнижчим вмістом марганцю та низьким вмістом вуглецю має у вихідному стані найменшу кількість аустеніту і чітко виражену дендритну будову. Зразки 8 та 9 мають вміст марганцю біля верхньої запланованої

межі та вміст вуглецю близько нижньої запланованої межі. При цьому, вміст алюмінію в них варіюється відповідно до значень нижньої та верхньої запланованих меж – 9,15 та 12,1 %мас. Зразок № 10 було обрано для аналізу через одночасно найвищий вміст усіх ле-

(4)

(9)

(8)

(10)

Рис. 6. Мікроструктура зразків 4 та 8 з позначенням зон для локального хімічного аналізу структурних складових

Рис. 7. Мікроструктура зразків 9 та 10 з позначенням зон для локального хімічного аналізу структурних складових

Таблиця 3

Хімічний склад структурних елементів відповідно до рис. 6

Елемент	Вміст компонентів, %мас.								
	точка позначення структурного елементу								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mn	42,78	16,9	24,45	20,93	14,08	21,9	35,73	24,81	60,06
Fe	26,33	69,8	63,58	66,55	14,92	64,71	22,9	63,09	27,66
Al	4,67	13,31	11,61	12,52	38,98	13,39	6,96	11,68	11,97
Si	0,49	—	0,36	—	—	—	—	0,42	0,3
S	14,01	—	—	—	3,75	—	9,66	—	—
P	—	—	—	—	—	—	—	—	—
O	5,99	—	—	—	5,98	—	—	—	—
N	—	—	—	—	16,24	—	4,14	—	—

Таблиця 4

Хімічний склад структурних елементів відповідно до рис. 7

Елемент	Вміст компонентів, %мас.									
	точка позначення структурного елементу									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mn	21,34	28,99	20,95	25,86	17,82	18,95	25,89	30,63	27,5	32,25
Fe	65,92	60,84	66,46	25,14	32,17	66,85	61,53	56,36	60,92	53,84
Al	12,74	10,17	12,32	19,69	25,39	13,72	12,58	12,61	11,65	7,81
Si	—	—	0,27	—	—	0,48	—	0,4	0,37	—
S	—	—	—	6,2	2,86	—	—	—	—	—
P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,57
O	—	—	—	—	1,91	—	—	—	—	—
N	—	—	—	—	13,86	—	—	—	—	—

гуючих компонентів. Структурні параметри зразків 8, 9 та 10 та особливості їх складної будови неможливо повною мірою оцінити методами оптичної металографії, що є ще одним аргументом для їх більш детального вивчення за допомогою електронної мікроскопії.

На рис. 6 та 7 показано структури відібраних зразків. В табл. 3 та 4 вказано хімічні склади позначених ділянок структур.

З аналізу структур та хімічного складу фаз чітко видно, що більший вміст марганцю в зразку 8 забезпечує помітне зменшення кількості феритних дендритів та сприяє їх потоншенню. Зразок 4 має помітно меншу кількість неметалевих включень, які головним чином представлені сульфідами. До складу шихти зразка 4 входив лантан, який, за аналогією до попередніх досліджень, виконував більше рафінуючу функцію, ніж модифікуючу.

Згідно з методикою зразок 4 мав у складі шихти 0,5 %мас. La, вміст якого після виплавки зразка не було встановлено. Аналогічна ситуація була з приготуванням зразка 3, в складі якого планувалося одержати 0,1 %мас. La. Таким чином, зразки 2, 3 та 4 мали схожий хімічний склад, але відрізнялися структурою та ступенем рафінування, який залежав від вмісту лантану в шихті. Для зразка 3 характерна більш тонка будова дендритів феритної фази, а для зразка 2 – ще більш тонка. Це свідчить про їх пришвидшений ріст, порівняно зі зразком 4. Найбільш імовірно причиною цього є підвищена кількість потенційних центрів зародкоутворення, якими виступають нітриди та оксинітриди алюмінію. Хоча в деяких дослідженнях було вказано, що оксиди рідкоземельних металів грали роль зародкоутворюючих частинок та модифікаторів фериту, в наших умовах приготування зразків ці частинки, імовірно за все, потрапляли до шлаку та виводилися з розплаву.

Порівнюючи зразки 8 та 9, стає очевидним, що зі зменшенням вмісту алюмінію зменшується кількість фериту та видимих зон існування к-карбідів на межах зерен. Для зразка 10 характерними є більш чіткі та більш тонкі дендрити δ -фериту. Зони виділення к-карбідів на межах феритних зерен в цьому зразку схожі на зони зразка 8. Збільшений вміст вуглецю в зразку 10 (1,48 %мас.) сприяє виділенню к-карбідів розмірами ~ 1 мкм на межах аустенітних зерен, чого не спостерігалось в жодному іншому дослідному зразку. Подібний структурно-фазовий стан зразка 10 негативно впливає на механічні властивості сплаву в литому стані. Це виражається в тому, що, незважаючи на домінуючу аустенітну складову, матеріал має нульову пластичність саме через подібні виділення на межах зерен.

Висновки

Таким чином, в процесі виконання досліджень можна зробити наступні висновки. Відповідно до розрахунків ГЦК фаза (аустеніт) починає виділятися у розплав при температурі 1400 °С. Цементит, карбіди і ферит виділяються при більш низьких температурах. Молярна доля цих фаз суттєво залежить від кон-

центрації марганцю. Тобто для сплавів, що містять більше 20 %мас. марганцю при концентрації алюмінію 4–5 %мас. і вуглецю до 1 %мас., характерна реакція первинної кристалізації аустеніту (ГЦК): $L \rightarrow \gamma$.

Також в ході проведення досліджень було одержано зразки експериментальних сплавів. Аналізуючи механічні властивості зразків, можна помітити, що для одержання в литому стані сплавів з мінімальним рівнем механічних та технологічних властивостей, необхідно запобігати одночасно високому вмісту алюмінію та вуглецю при вмісті марганцю близько 20 %мас. При збільшенні вмісту марганцю до 24–25 %мас., найбільша міцність і пластичність забезпечуються при вмісті алюмінію та вуглецю на рівні близько 10 %мас. та 1 %мас. відповідно. Відмічені тенденції вказують на значний вплив елементів, від вмісту яких залежить формування к-карбідів. Тим не менш, крім їх очевидної наявності, важливими факторами впливу на механічні властивості сплавів є також розміри, морфологія та розподіл усіх структурно-фазових складових сплавів. З цієї причини було проведено попередню оцінку будови експериментальних зразків.

З аналізу структур та хімічного складу фаз чітко видно, що більший вміст марганцю в зразках забезпечує помітне зменшення кількості феритних дендритів та сприяє їх потоншенню. Зі зменшенням вмісту алюмінію зменшується кількість фериту та видимих зон існування к-карбідів на межах зерен. Так, для одного із зразків характерними є більш чіткі та більш тонкі дендрити δ -фериту. Збільшений вміст вуглецю в ньому (1,48 %мас.) сприяє виділенню к-карбідів розмірами ~ 1 мкм на межах аустенітних зерен, чого не спостерігалось в жодному іншому дослідному зразку. Подібний структурно-фазовий стан такого зразка негативно впливає на механічні властивості сплаву в литому стані. Це виражається в тому, що, незважаючи на домінуючу аустенітну складову, матеріал має нульову пластичність саме через подібні виділення на межах зерен.

Модифікований лантаном сплав Fe-20Mn-12Al-1C (%мас.) відрізняється суттєво дрібнішою та більш рівноважною структурою. Імовірно за все, лантан утворює високотемпературні інтерметалідні фази з алюмінієм, які виступають в ролі підкладинок для гетерогенного зародкоутворення. При цьому ступінь легованості δ -фериту відрізняється від немодифікованого аналогу, а к-карбіди частіше розташовуються в структурних зонах, які нагадують евтектоїд. При сповільненні швидкості охолодження розплаву дендритна структура стає більш чітко вираженою, а к-карбіди виділяються тонкою оторочкою навколо дендритів, подібно до немодифікованого стану.

Фінансування роботи. Робота виконувалась у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Дослідження проведено в рамках Проєкту 2020.02/0283 «Нові високопластичні надміцні сталі Fe-Mn-Al-C: вплив технологічних параметрів на формування їх структури та фізико-хімічні властивості» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

REFERENCES

1. Antonaglia, J., Xie, X., Tang, Z. et al. (2014). Erratum to: Temperature Effects on Deformation and Serration Behavior of High-Entropy Alloys (HEAs). *JOM*, vol. 66, no. 10, 2593, doi: <https://doi.org/10.1007/s11837-014-1190-x>
2. Zhang, Y., Zuo, T.T., Tang, Z., Gao, M.C., Dahmen, K.A., Liaw, P.K., Lu, Z.P. (2014). Microstructures and properties of high-entropy alloys. *Progress of Materials Science*, vol. 61, pp. 1–93, doi: <https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2013.10.001>
3. Guo, S., Ng, C., Lu, J., Liu, C.T. (2011). Effect of valence electron concentration on stability of fcc or bcc phase in high entropy alloys. *Journal of Applied Physics*, vol. 109, no. 10, 103505, doi: <https://doi.org/10.1063/1.3587228>
4. Kim, H., Suh, D.-W., Kim, N.J. (2013). Fe–Al–Mn–C lightweight structural alloys: a review on the microstructures and mechanical properties. *Science and Technology of Advanced Materials*, no. 14, iss. 1, doi: <https://doi.org/10.1088/1468-6996/14/1/014205>
5. Sozańska-Jędrasik, L., Mazurkiewicz, J., Matus, K., Borek, W. (2020). Structure of Fe–Mn–Al–C Steels after Gleeble Simulations and Hot-Rolling. *Materials*, vol. 13 (3), pp. 739–762, doi: <https://doi.org/10.3390/ma13030739>

Надійшла 15.10.2021

Summary

O.P. Verzilov¹, PhD (Engin.), Senior Researcher,
e-mail: verzilovalex@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0463-5006>
A.Yu. Semenko¹, PhD (Engin.), Researcher, e-mail: semenko.au@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0002-0448-1636>
M.M. Voron¹, PhD (Engin.), Senior Researcher,
e-mail: mihail.voron@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-0804-9496>
V.Zh. Shemet², PhD in Chemical Engineering, Senior Lecturer,
e-mail: volodymyrshemet@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-9616-491X>

¹*Physico-technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine)*

²*National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kyiv, Ukraine)*

Study of structural-phase state and mechanical properties of high-plastic high-strength Fe-Mn-Al-C steels. Part 2

The article considers the thermodynamics of phase formation in equilibrium conditions in high-strength steels of the new generation Fe-20Mn-xAl-1C (x = 5–12 wt.%) and technological features of obtaining experimental samples of these steels. The analysis of their chemical composition, structure and features of phase composition and the presence of non-metallic inclusions in them is carried out.

A preliminary estimate of the formation of crystalline phases in the Quaternary Fe-Mn-Al-C system was performed using calculation programs. According to the calculations the FCC phase (austenite) begins to stand out in the melt at a temperature of 1400 °C. Cementite, carbides and ferrite are released at lower temperatures. The molar fraction of these phases significantly depends on the concentration of manganese. Calculations of phase equilibria correlate well with the literature data. That is, for alloys containing more than 20 wt.% manganese at a concentration of aluminum 4–5 wt.% and carbon up to 1 wt.% is characterized by the reaction of primary crystallization of austenite (FCC): $L \rightarrow \gamma$.

During the research, samples of experimental alloys were obtained. Analyzing the mechanical properties of the samples, it can be seen that to obtain in the cast state alloys with a minimum level of mechanical and technological properties, it is necessary to prevent both high content of aluminum and carbon with a manganese content of about 20 wt.%. When increasing the manganese content to 24–25 wt.%, the greatest strength and ductility are provided at an aluminum and carbon content of about 10 wt.% and 1 wt.% in accordance.

The observed trends indicate a significant influence of elements, the content of which depends on the formation of κ -carbides. However, in addition to their obvious presence, the size, morphology and distribution of all structural-phase components of alloys are also important factors influencing the mechanical properties of alloys. For this reason, a preliminary assessment of the structure of the experimental samples was performed.

Keywords

Fe-Mn-Al-C, structure, phase composition, chemical composition, non-metallic inclusions.